

EUROMASK[®]

EPDM

FINISHING GROUP S.R.L.

Specifiche Tecniche:

Durezza Shore A	ASTM D 2240	55 ± 5
Resistenza alla Trazione	ASTM D 412	≥ 7 MPa
Allungamento	ASTM D 412	≥ 300%
Resistenza al Calore		70h a 125°C
Variazione Durezza Shore A		Max +10
Variazione Resistenza alla Trazione		Max -20%
Variazione Allungamento		Max -40%
Resistenza O ₃	ASTM D 1171 exposure method B	SI
Resistenza alle Basse Temperature	ASTM D 2137 method A	3 min a -40°C
Resistenza alla Lacerazione	ASTM D 624 Die C	≥ 26 KN/m

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPONDEZZA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.